

Физические свойства ткани

Наименование	Поверхностная плотность, г/м ²	Водонепроницаемость, мм вод. ст.	Разрывная нагрузка, кг/5 см		Удлинение при разрыве		Раздирающая нагрузка, кг	
			основа	уток	основа	уток	основа	уток
TAFFETA PU								
POLY TAFFETA 190 R/S(4x4) PU 2000 mm	88	8000	71	49	20%	21%	1,3	1,6
POLY TAFFETA 190 PU 3000 mm	84	10000	65	28	20%	11%	1	1,4
P/TAFFETA 190T PU 1000 mm BLACK 1,50	73	5000	59	23	16%	16%	1,2	1,5
P/TAFFETA 190T WR PU SILVER BLACK 1,5	72	6000	66	22	19%	13%	1,4	1,5
P/TAFFETA 190T WR PU SILVER WHITE 1,5	67	3000	64	32	21%	15%	1,4	1,5
TAFFETA SILICON								
P/TAFFETA 190T BOTH SIDE SILICON R/S	74	6000 и более	70	58	31%	30%	9	11
P/TAFFETA 190T SILICON	69	8000 и более	64	36	27%	21%	9	11